



KASESAEPALGI KVALITEEDI TEHNILISED TINGIMUSED

Kvaliteediklass	BC	E
Palgi diameeter, koore alt, cm	16-55	25-60
Arvestuslik pikkus, m	3,0; 3,2	
ülemõõt	min 6 cm;	
Oksad lubatud läbimõõt (mm)/ arv		
Terved oksad v.a. tulioks	Lubatud piiranguta, maks oksa läbimõõt 80 mm	Pole lubatud
Kuivad oksad	Maks. Läbimõõt 40 mm	Pole lubatud
Määdad oksad	Pole lubatud	
Umboksad	lubatud piiranguta	Hinnatakse oksaarmi kuju ja asetsemise järgi pakul
Oksarühm	Pole lubatud	
Punasüdamik	2/3 läbimõõdust	kuni 1/3 läbimõõdust
laomädanik	Pole lubatud töötlemisilindris ja arvestuspikkuses	
Lõhed		
Otspinnalõhed säsi-, kuivamislõhe	lubatud kui ei ulatu kooreni alla 1 mm laiuseid arvestamata	
külglõhed	Pole lubatud töötlemisilindris	
Kõverus cm/jm)		
Lihtkõverus	Diam. 16-17 18 mm/m; 18-55 25mm/m	10 mm/jm
Ülestöötamisvead ja puidu defektid		
Ülestöötamisvead lõhed- ja rebendid)	Pole lubatud töötlemisilindris ja arvestuspikkuses	
pahk	Peab olema tüve pinnaga tasa saetud ja ilma mädanikuta	
kaksiksäsi	Pole lubatud	
Tõugukahjustused	Pole lubatud	

Palgid mõõdetakse mõõteliinil Pärnus Leanest 3-D, ning Reopalus Visiometric lasermõõdikuga.

Mahuarvestus toimub Eesti ümarpuidu mahutabeli (A.Nilson) järgi kasele.

NB! Ecobirch AS Pärnu laoplatsil tuleb materjal maha laadida ladvad ühes suunas!

Koormate vastuvõtt ööpäevaringne

Hindadele lisandub käibemaks.

Vormistamine: Krislyn Adamson, +372 5190 4486 krislyn.adamson@ecobirch.eu

Info: Allan Mägi +372 5102 270 allan.magi@ecobirch.eu